

Geomanta compuesta por una red de fibras rizadas de polipropileno entrelazadas de múltiples lóbulos, colocada entre dos mallas biaxialmente orientadas y mecánicamente unidas entre sí por costuras de hilo de polipropileno.

FÍSICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	INGLÉS	MÉTRICO
Masa por unidad de Área	ASTM D 6566	10 oz/yd2	332 gr/m2
Espesor	ASTM D 6525	0.50 in	12.7 mm
Penetración de la Luz (%)	ASTM D 6567	20)%

MECANICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	INGLÉS	MÉTRICO
Resistencia a la Tensión (GRAB)	ASTM D 4632	425 x 350 lb/ft	6.2 x 5.1 kN/m
Deformación	ASTM D 4632	509	%
Resiliencia	ASTM D 6524	90	%
Flexibilidad	ASTM D 6575	0.026 in-lb	30,000 mg-cm

DURABILIDAD

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	INGLÉS	MÉTRICO
Resistencia UV	ASTM D 4355	80%	
% retención a 1,000 hrs	A31WD 4333		

DESEMPEÑO

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	INGLÉS	MÉTRICO
Velocidad (Vegetada)	Largo Plazo	18 ft/s	5.5 m/s
Esfuerzo cortante (Vegetado)	Largo Plazo	10 lb/ft2	479 Pa
"n" de Manning	Calculado	0.025	

Esta geomanta está diseñada para acelerar el crecimiento de vegetación, mostrar alta resiliencia y posee propiedades de resistencia y elongación para limitar su deformación.



1.Los valores de listados arriba son válidos a partir del 04/2011. 2.Los valores mostrados son tomados en la dirección principal más débil.

La información mostrada en este ficha técnica tiene propósito solo como referencia y no como garantía. MUROTEC no asume ninguna responsabilidad por el uso de esta información.



